

**Bau &
Instandsetzung**

Landwirtschaft

Textilprodukte

Schiffsbau

Industrie

Basalt Faserverstärkung



Basalt Pulver

Artikelnummer		Typ	Beschichtung	Verpackung kg
019.0200.76.25	inert	76 μ , Mesh 200	keine	25
019.0400.38.25	inert	38 μ , Mesh 400	keine	25

Basalt Fasern

Artikelnummer	Länge mm	\emptyset μ	tex	Typ	Silan %	Verpackung kg
020.0003.13.25	3	13	132	Spritzguss	0.40 \leq	25
020.0006.16.25	6	16	300	Asphalt	0.40 \leq	25
020.0009.16.25	9	16	300	Asphalt	0.40 \leq	25
020.0012.22.25	12	16	300	Beton	0.40 \leq	25
020.0024.16.25	24	16	300	Beton	0.40 \leq	25
020.0030.16.25	30	16	300	Beton	0.40 \leq	25
020.0050.22.25	50	16	300	Spritzbeton	0.40 \leq	25
020.0090.10.10	90	16	300	diverse	0.35 \leq	25

Basalt Mini Rebars

Artikelnummer	Länge mm	Typ	Matrix	Verpackung kg
025.0050.03.10	50	2x400tex, \emptyset 1.2mm, gewellt	Epoxid	10
025.0050.04.10	50	2x400tex, \emptyset 0.9mm, gedreht	Epoxid	10

Anwendungsbezogen, werden unterschiedliche Beschichtungen angeboten.

Asphalt: 261F

Beton: 501YF6